

REMOVEDOR DE FERRUGEM

RF 08.00.624

(Emb: 07- 1000 mL e 68 – 500 mL)




Descrição:

Removedor de ferrugem Brasilux é um produto destinado à remoção de ferrugem incrustada, deixando uma fina película de fosfato que protege contra novo ataque de ferrugem. Transforma a ferrugem em um eficiente fundo protetor, servindo como base para receber pinturas.




Uso e Aplicações:

Removedor de ferrugem BRASILUX é indicado e desenvolvido especialmente para remover resíduos de ferrugem e fosfatizar à superfície oxidada de metais ferrosos, conferindo uma camada protetiva anticorrosiva e melhorando a ancoragem da tinta de fundo e de acabamento. Não é recomendado seu uso sobre cromados ou niquelados.



Diluído
(água potável):

Produto pronto para uso.




Composição
Química:

Mistura de ácidos, tensoativos, umectantes, e conservantes.




Formas de
Aplicação:

Pincel, Trinchas, Panos e Estopas, Revolver – spray.



Demão(s)
recomendada(s):
Secagem (25°C):

02 demãos
30 a 60 minutos.
Reaplicação: 2 horas.



Instruções Gerais:

Preparo do substrato: A superfície deve estar isenta de óleo, pó, tintas. Remover a ferrugem superficial com lixa ou palha de aço. Retire sujeiras e materiais oleosos com solvente. Ferrugem solta (crostas) deve ser removida mecanicamente com uma escova de aço ou ferramenta adequada, facilitando a ação do produto em toda a superfície.

Preparo do produto: O é fornecido pronto para uso, bastando misturá-lo bem antes da aplicação. Não deve ser diluído.


Aplicação: Aplicar uma demão com o pincel ou trincha e aguardar a sua perfeita secagem antes de pintar a peça. Em caso de ferrugem mais acentuada, lixar novamente a superfície e aplicar sobre ela mais uma demão do produto, mas sempre aguardando a secagem da primeira. Quando a ferrugem ou oxidação estiver em estágio muito avançado, é recomendado repetir a aplicação após algum tempo, ou utilizar o processo de imersão. Após secagem a peça poderá apresentar pigmentação branca na superfície, própria da ação fosfatizante. Para a manutenção da superfície limpa e isenta de ferrugem e pontos de oxidação, é necessária uma pintura de revestimento ou acabamento. Não enxaguar. Em caso de excesso de produto, passar apenas um pano seco rapidamente. **Observações:** Não colocar o pincel sujo de ferrugem, dentro do frasco. Separe em outro recipiente plástico, a quantidade a ser utilizada, descartando o que sobrar. Limpar com água, os utensílios utilizados.



Rendimento
teórico:

10 m²/galão/demão

PRECAUÇÕES: manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais, e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada ou reutilizada. Evitar a inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e com a pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. Durante a aplicação e secagem, manter o ambiente ventilado. Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alterações nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito), procure auxílio médico, informando o tipo de produto, ou leve a embalagem ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica: 0800148110 ou 11 30698800 (24 horas). Para mais informações, consulte a ficha de segurança FISPQ, disponível no site www.brasilux.com.br. A **Brasilux Tintas** não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação dos produtos. Este produto foi testado e aprovado por um severo controle de qualidade. Suas características serão preservadas desde que seja corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções descritas nesta embalagem. A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de fabricação. A garantia restringe-se apenas a reposição do produto.



Normas de
Segurança:



PERIGO:

- H290 – Pode ser corrosivo para os metais.
- H302 – Nocivo se ingerido.
- H312 – Nocivo em contato com a pele.
- H314 – Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
- H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele.
- H318 – Provoca lesões oculares graves.
- H371 – Pode provocar danos aos órgãos do aparelho digestivo, se ingerido; e aos do aparelho respiratório, na ingestão, vômito e aspiração.


Prevenção:

- P234 – Conserve somente no recipiente original.
- P260 – Não inale as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.
- P264 – Lave cuidadosamente após o manuseio.
- P270 – Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
- P272 – A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
- P280 – Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.



BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA

Indústria Brasileira. CNPJ 72.770.878/0001-17. Fábrica: Rua Bambozzi, 240/261. Centro. Matão/SP. Caixa Postal 222. CEP 15990-668. Químico responsável CRQ n. 0447.8167. 4ª região. brasilux@brasilux.com.br. www.brasilux.com.br. Atendimento ao consumidor: 55 (16) 3383-7000

  /brasiluxtintas  /brasiluxtintas

