

## PRIMER SINTÉTICO INDUSTRIAL (BRASILINE)


PM 17.06.799(Cinza) – PM 17.15.183 (Preto) – PM 17.22.367 (Verde) – PM 17.23.387 (Vermelho)



**Descrição:** Produto formulado com tinta reindustrializada, pigmentos e cargas inertes. Por ser emulsionado, existe restrição quanto ao uso de solventes que contenham álcool. Produto não obedece padrão de cor e secagem, podendo sofrer alterações de lote para lote



**Uso e Aplicações:** Seu uso é indicado para aplicações como fundo em superfície de madeira e metais ferrosos.



**Diluyente/Catálise:** **Utilizar exclusivamente Aguarrás Mineral, código Brasilux: AG 10.00.100**

**Viscosidade à 25°C CF4:** 110 +/- 10seg..

**Teor de Sólidos:** Por Peso: 38 a 40%



**Formas de Aplicação:** Revolver (Pressão de 30 a 50 libras)ou trincha



**Demão(s) recomendada(s):** Aplicar 01 a 02 demãos. Espessura seca por demão de 20 a 25 microns



**Secagem (25°C)**  
Ao Toque: 04 a 06 Horas  
Ao Manuseio: 12 a 18 Horas  
Final: 72 Horas  
Informações teóricas, podendo variar de lote para lote.



**Instruções Gerais:** Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros.



**Rendimento teórico:** 35 a 40 m<sup>2</sup>/galão/demão

**Densidade:** 1,050 a 1,150 g/cm<sup>3</sup>



**Normas de Segurança:** Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.