


CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO QP 46...(conforme cores)

	Descrição:	CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO - é revestimento de baixa espessura para uso externo e interno de fácil aplicação que traz um efeito manchado e rústico aos ambientes, com acabamento fosco que proporciona beleza e sofisticação aos ambientes. Ideal para áreas de destaque onde se deseja chamar a atenção e dar um toque de sofisticação. Revestimento exclusivo de efeito decorativo, que traz ao ambiente um acabamento único e personalizado, que cria aparência de cimento queimado na superfície onde aplicado.
	Composição:	Produto Formulado a base de resina acrílica, pigmentos específicos especiais ecológicos, cargas minerais e aditivos.
	Uso e Aplicações:	Recomendado para aplicações em ambientes internos e externos, secos, para pinturas novas ou repinturas como; Paredes, Reboco, Concretos, Fibrocimento. IMPORTANTE: a aplicação é ideal para ambientes internos que não tenham incidência direta de sol ou chuva.
	Diluição:	Produto pronto para uso, não é necessária diluição, caso necessário ajustar a consistência de aplicação, diluir com no máximo 5% de água potável.
	Formas de Aplicação:	Desempenadeira de inox com cantos redondos, espátula de plástico e ferramentas adequadas para dar o efeito desejado.
	Demão(s) recomendada(s):	02 a 06 demãos conforme tipo de superfície e acabamento desejado. O numero de demãos varia conforme o efeito desejado, quanto maior numero de demãos, mais mostra o efeito. Entre demãos aguardar 4 a 6 horas, variando com as condições meteorológicas.
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 02 horas Ao Manuseio: 08 horas Final: 48 horas
	Instruções Gerais:	Aplicar o produto sobre superfície limpa e isenta de qualquer tipo de contaminante, não aplicar em superfícies úmidas. De acordo com a Norma ABNT NBR 13245:2011. Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações necessárias abaixo: Reboco novo: respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Selador Acrílico Concreto novo: Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar fundo preparador de paredes. Reboco Fraco (baixa coesão): Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar fundo preparador de paredes. Imperfeições rasas: Corrigir com massa acrílica (externo, interno) ou massa corrida (interna). Imperfeições profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo de 30 dias). Superfícies Caiadas Partículas Soltas ou Mal Aderidas: Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal e as partículas o máximo possível. Aplicar fundo preparador de paredes. Manchas de gordura ou graxa: Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Partes mofadas: Lavar com uma solução de água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.
	Rendimento teórico:	Rende até 20 m ² / por embalagem de 3 kg. Podendo variar de acordo com numero de demãos e habilidade prática do aplicador.

APLICAÇÃO:

A técnica de aplicação deste produto necessita de habilidade e conhecimentos técnicos específicos para realizar a aplicação e ao mesmo tempo criar os efeitos desejados. O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de outros fatores como umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e CONHECIMENTO TÉCNICO E PRÁTICO DO APLICADOR.

Antes de iniciar o trabalho você deverá medir a parede para calcular a quantidade dos materiais que serão utilizados. O rendimento da embalagem de CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO BRASILUX, rende até 20m², para uma cobertura perfeita será necessário aplicar de 3 a 4 demãos. Por isso, recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada, para evitar possíveis variações de tonalidade em complementos da área aplicada. A cor real escolhida no catálogo de cores, por razões técnicas, tem caráter meramente referencial.

Para a aplicação é importante que a superfície esteja lisa e uniforme, isenta de qualquer tipo de contaminante e sem qualquer tipo de imperfeição. Se for repintura e a tinta for semibrilho ou acetinado é necessária remover o brilho com lixa # 200. Não aplicar em superfície úmida. Após preparar o substrato, abra a embalagem do cimento queimado perolizado, homogeneíze muito bem e comece a aplicação com uma desempenadeira de aço com bordas arredondadas e ou espátula de plástico. Para a aplicação basta retirar um pouco do produto direto da lata e aplicar com a desempenadeira (em movimentos circulares) cobrindo toda a superfície. Aplique uma camada (fina) suficiente para cobrir todo o substrato. Aguarde a secagem (04 a 06 horas), limpe e aplique as demais demãos em movimentos disformes com o objetivo de criar manchas e nivelar a superfície com camada fina e mais espaçada do que a anterior. Raspando bem firmemente com a desempenadeira. Não se preocupe se a superfície ficar manchada, a intenção é essa mesma. **Obs.: O cimento queimado perolizado não aceita lixamento e tome cuidado para não deixar alto relevo.**

Materiais necessários para a textura efeito de cimento queimado perolizado:

- *CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO da cor de sua preferência, escolha cores que se contrastam na aplicação. Assim o efeito ficará mais visível e elegante;*
- *Espátula de plástico ou Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados;*
- *Espátula de aço;*
- *Panos úmidos de algodão macio;*
- *Fita Crepe;*
- *Lixas #200 e #600;*
- *Ceras BRASIBRIL 2em1 (MASTER BRILHO ou CERA LIQUIDA);*
- *Politriz (angular ou automotiva) ou flanelas para polimento manual;*

O primeiro passo é preparar o substrato que irá receber a textura efeito Cimento Queimado Perolizado. É importante que a superfície esteja lisa e uniforme, sem qualquer tipo de imperfeição, preparada previamente com massa corrida pva ou massa acrílica. Caso a sua parede já esteja nesse ponto, certifique-se de aplicar apenas uma ou duas demãos de Brasiplus na cor branco ou na cor de fundo desejada.

Depois, com uma fita crepe, delimite a área que será pintada, isolando o máximo possível à superfície que recebera a textura, evitando assim o contato da textura de efeito com rodapés ou quaisquer outros revestimentos. Com um pano macio úmido, retire toda a poeira e oleosidade do substrato.

Após preparar o substrato, comece a aplicação da Massa para Efeitos Brasilux com uma desempenadeira de aço com bordas arredondadas. Para a aplicação basta retirar um pouco da textura direto da lata e aplicar com a desempenadeira (em movimentos circulares) cobrindo toda a superfície. Aplique uma camada (fina) suficiente para cobrir todo o substrato.

Deixe secar de 08 a 12 horas. E com a lixa #200, retire o excesso de material, caso fique com marcar sobressalentes ou nervuras na aplicação. Limpe com um pano, para remover qualquer pó que ficou no substrato aplicado. Após limpeza, aplique uma segunda demão em sentido aleatório (geralmente com uma cor contrastante). Com isso, surgirão nuances de tom sobre tom. Complete as áreas onde a textura não foi aplicada para nivelar a superfície. É muito importante respeitar os intervalos entre as demãos. Aguarde a secagem (08 a 12 horas), lixe novamente toda a superfície, limpe e aplique a terceira demão em movimentos disformes com o objetivo de criar manchas e nivelar a superfície com camada fina e mais espaçada do que a anterior. Raspando bem firmemente com a desempenadeira. Não se preocupe se a superfície ficar manchada, a intenção é essa mesma. **Obs.: O cimento queimado perolizado não aceita lixamento e tome cuidado para não deixar alto relevo nas últimas camadas.**

Caso queira um acabamento com maior brilho, Aguarde secagem de 48 horas. Aplique uma camada BRASIBRIL - MASTER BRILHO em toda a superfície com a ajuda de um pano ou de uma esponja macia. Deixe secar por cerca de dez minutos, com o auxílio de uma politriz, faça o polimento de toda superfície. Para finalizar, faça o polimento manual com uma flanela macia ou utilize uma Politriz com boina de acabamento. O acabamento brilhante dará um aspecto ainda mais sofisticado.



Normas de Segurança:

Produto não inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Utilizar EPIS: máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.