

Revisão: 01 – 13/06/2019

ESMALTE SINTETICO BRASILAR

Direto na Ferrugem DF 40(conforme cores)

**Descrição:**


Produto formulado a base de resinas alquílicas, cargas anticorrosivas, pigmentos especiais isentos de chumbo e metais pesados, solventes orgânicos isento de benzeno e aditivos especiais. Aplicável diretamente na ferrugem e de fácil aplicação, proporciona ótima cobertura, aderência e rendimento com um resultado de acabamento nobre e resistente as intempéries sem a necessidade de aplicação de fundo

**Uso e Aplicações:**

Recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, sobre superfícies de metais ferrosos, sem ou com corrosão para aplicações de fins imobiliários. De conformidade com a norma NBR 11702/2019

**Diluyente/Catálise:**

Aguarrás AG 10.00.100 ou, TN 0600003 na proporção de 10 a 20%

**Teor de Sólidos:**

Por Peso: 50 +/- 2%

**Formas de Aplicação:**

Revolver (Pressão de 40 a 50 libras), trincha, pincel ou rolo para esmaltes

**Demão(s) recomendada(s):**

Aplicar 02-03 demãos
Espessura seca por demão de 25 - 35 microns

**Secagem (25°C)**

Ao Toque: 1-2 horas
Ao Manuseio: 6-8 horas
Total: 24 horas
Final: 72 horas

**Instruções Gerais:**

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.
A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, cascas soltas de corrosão, etc.

**Rendimento teórico:**

40 m²/galão/demão

**Normas de Segurança:**

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.