

Uma coisa é certa:



BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA
Rua: Bambozzi, 240/261 CEP 15990-668 . Centro. Matão / SP
Fone/Fax: (16) 3383-7000 – 0800-55-6002

BOLETIM TÉCNICO

EMBORRACHADA – BORRACHA LIQUIDA

Descrição:	Revestimento acrílico – Borracha Liquida, à base de água, fabricado com elastômeros acrílicos, para aplicação a frio, formando sobre as superfícies uma membrana impermeável, com característica elástica e flexível, resistente às intempéries e maresias. Possui grande elasticidade e flexibilidade. Como a Emborrachada é de cor branca que reflete os raios solares, proporciona ao ambiente interno um ótimo conforto térmico. Possui propriedades de redução térmica e acústica do ambiente que esta sob sua cobertura, reduzindo assim o calor e ruído. Permite pigmentação com os corantes do sistema Brasimix .
Uso e Aplicações:	Indicado para pinturas de paredes externas e internas de alvenaria, gesso e tijolos à vista, Seu uso é recomendado para pinturas de telhado de fibrocimento, zinco, alumínio e galvanizados (a quente e a frio), telhas de barro e de concreto. Formando um filme impermeável e lavável, com propriedade de redução térmica e acústica do ambiente.
Código do Produto:	EB 62.(cores) SB 62.(cores)
Tipo de Veiculo:	Elastômeros Acrílicos
Cor:	Conforme Catalogo
Diluição / Diluente:	10 – 15 % para primeira demão com água potável, as demais demãos não diluir, produto pronto para uso.
Secagem/ nº de demãos:	Toque: 25 – 30 minutos. Manuseio: 04 – 06 horas. Final: 36 – 48 horas. Aplicar 02 – 03 demãos, com intervalo de 4 a 5 horas.
Viscosidade à 25°C K.U:	85 a 95 U. K.
Método de Aplicação:	Rolo de lã / Trincha / Pincel/ Airless
Elasticidade:	De 200 - 400% de elasticidade - Elongação inicial da tinta aplicada pura. Norma de referência: ASTM-D2370.
Rendimento Teórico:	Rendimento mínimo conforme ABNT NBR 14942 = 90m ² por lata 18 litros.

Uma coisa é certa:



BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA

Rua: Bambozzi, 240/261 CEP 15990-668 . Centro. Matão / SP

Fone/Fax: (16) 3383-7000 – 0800-55-6002

Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água potável, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. Aplique o produto com rolo, trincha ou broxa. Aplique a 1ª demão diluído de 10% a 15% de água para melhor penetração no substrato. Quanto maior o número de demãos maior será a eficiência do produto. Aplique as demãos subsequentes sem diluição. Observe um intervalo mínimo para a secagem completa entre cada demão antes de aplicar a demão seguinte. O tempo de secagem entre demãos pode variar de 4 a 5 horas, dependendo da temperatura ambiente, da ventilação do local, da umidade relativa do ar e da espessura da demão aplicada. Aplique quantas demãos forem necessárias, até atingir a camada desejada.

Preparação da Superfície:

A superfície a ser pintada deverá estar sempre seca isenta de contaminantes como, poeira, graxa, óleo, etc. Não deve apresentar partes soltas ou mal aderidas. (NBR 13245/92).

Superfícies com brilho devem ser lixadas antes e limpas para remover a poeira.

Telhados velhos devem ser lavados com uma solução de um para um (1:1) de água com cloro (água sanitária) utilizando uma escova de cerdas duras, removendo todas as sujeiras impregnadas. Enxaguar com água corrente, até total remoção do cloro e deixar secar por três dias, com tempo seco e ensolarado. A superfície deve estar limpa, isenta de umidade, mofo e partículas soltas. Remova o pó com pano úmido.

Em telhados de zinco, alumínio e galvanizado velhos, que não apresentem nenhum ponto de oxidação, limpar e aplicar a Tinta Acrílica Emborrachada. No caso de telhados de galvanizado com pontos de oxidação, lixar até total remoção da oxidação e após aplicar Galvibras (PR 01.05.131) Fundo para Galvanizado da Brasilux. Após aguardar a secagem indicada na embalagem, fazer a aplicação normal da Tinta Acrílica Emborrachada.

Em telhados de zinco, alumínio e galvanizado novos (sem oxidação), limpar e aplicar diretamente a Tinta Acrílica Emborrachada, conforme indicação de uso.

Em telhados de barro e fibrocimento limpar bem antes com jato d'água (bomba de alta pressão) removendo toda a sujeira (limo, poeira, etc.), aguardar secagem, deixar secar por três dias, com tempo seco e ensolarado. A superfície deve estar limpa, isenta de umidade.

Em materiais ferrosos deve-se aplicar antes uma demão do primer sintético Brasilux (PR 40.06.000 – Primer Cinza), diluído conforme indicação na bula da embalagem, aguardar secagem completa e proceder à aplicação da Tinta Acrílica Emborrachada.

Embalagens Disponíveis:

Lata (18 l), galão (3,6 l) e Tambor (200 l).

Estocagem:

A temperatura ambiente, 24 Meses.

Observações:

O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação. Para garantir maior durabilidade, aguardar três semanas para limpeza da superfície pintada. Podem ocorrer manchas após as primeiras chuvas, mas estas desaparecem quando a superfície for lavada sem comprometerem as propriedades finais produto.

Não pintar em dias chuvosos, ou com temperaturas abaixo de 12°C ou acima de 35°C e umidade superior 80%. A superfície pintada só poderá ser lavada (limpeza) após 30 dias da sua aplicação. Não limpar a pintura com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície. Não pintar quadras poli esportivas. Não pintar pisos.

Garantia quanto à aderência para telhados novos de 5 anos e para telhados antigos de 3 anos, desde que tenham sido observados os procedimentos corretos de aplicação.

Não é recomendado o uso de qualquer produto sobre a Tinta Acrílica Emborrachada.

Atende a Normas:

ABNT NBR 15079 – 1; ABNT NBR 15079 - 2

ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.5; ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.16