

BOLETIM TÉCNICO

IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS

BRASIFLEX PAREDE

Descrição:	Revestimento impermeabilizante acrílico, à base de água, em especial para infiltrações de água provocadas pelas chuvas em superfícies verticais externas (paredes). Produto flexível que possui tripla característica de desempenho, usado como selador (primeira demão), impermeabilizante (segunda demão) e acabamento a partir da terceira demão como pintura convencional. A primeira demão serve como selador, aceitando pintura de acabamento (látex ou acrílico). A segunda demão serve como impermeabilizante, evitando o aparecimento de bolor e deixando a parede com ótima aparência. Forma uma membrana protetora e com grande aderência. Quando aplicado em três demãos, funciona como pintura final. Permite pigmentação com os corantes do sistema Brasimix .
Uso e Aplicações:	Seu uso é recomendado para superfícies externas e internas de reboco, concreto, fibrocimento massa acrílica e alvenarias em geral. Formando um filme impermeável e lavável para acabamentos em geral, sobre tintas e texturas à base de água. Objetivando a impermeabilização e uniformização da absorção das superfícies e aumentando o rendimento das tintas de acabamento.
Código do Produto:	IZ 59.05.001.00
Tipo de Veículo:	Acrílicos
Cor:	Branco de acabamento Fosco
Teor de Sólidos:	Por Peso: 50 +/- 2%
Diluição:	Água, de 05 – 10 %
Viscosidade à 25°C K.U:	80 a 90 U. K.
Método de Aplicação:	Rolo de lã / trincha / pincel, aplicar 3 demãos com intervalo de 5 a 6 horas.
Rendimento Teórico:	350 a 400 g/m ² por demão, variável de acordo com a diluição, rugosidade absorção do substrato e preparação da superfície. (balde de 18 kg rende de 60 a 70 m ² /demão).
Massa Específica:	1,400 +/- 0,030 g/Cm ³
Instruções Gerais:	Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água potável, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. Aplique o produto com rolo, trincha ou broxa. No caso de pintura nova, dilua a primeira demão em até 10% de água. Aplique as demais puras, com intervalo de 6 horas entre demãos. Observação: O consumo na primeira demão (selador) será maior e haverá redução na segunda e terceira demãos.
Preparação da Superfície:	Conforme a Norma ABNT NBR 13.245 de 02/95. A superfície a ser pintada deverá estar sempre seca isenta de contaminantes como, poeira, graxa, óleo, etc. Superfícies já pintadas devem ser lixadas e eliminadas possíveis irregularidades.
Embalagens Disponíveis:	Balde (18 kg).
Observações:	O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação. Para garantir maior durabilidade, aguardar duas semanas para limpeza da superfície pintada. Podem ocorrer manchas após as primeiras chuvas, mas estas desaparecem quando a superfície for lavada sem comprometerem as propriedades finais produto. Aguardar no mínimo 28 dias antes de aplicar tintas e produtos auxiliares sobre reboco e concreto novo. Estocagem de 24 meses em temperatura ambiente.