




## ESMALTE BRASIMOB BT/SB/AC/SF/FO 39...(conforme cores)

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
|    | Descrição:               | Produto formulado a base de resinas alquídicas e pigmentos, argas naturais e sintéticas, aditivos especiais, com teor reduzido de V.O.C. De fácil aplicação, proporciona ótima cobertura, aderência e rendimento com um resultado brilhante e resistente as intempéries<br><b>V.O.C.(compostos orgânicos voláteis 290 – 360 g/l)</b>   |
|    | Uso e Aplicações:        | Recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, sobre superfícies de madeiras e metais ferrosos. <b>Em conformidade com Norma NBR 11702/2019</b>  |
|    | Diluyente/Catálise:      | Exclusivamente com Aguarrás AG 10.00.100 ou querosene, na proporção de 20 a 30%  |
|    | Teor de Sólidos:         | Por Peso: 35-40%(varia com a cor)  |
|   | Formas de Aplicação:     | Revolver (Pressão de 40 a 50 libras), trincha, pincel ou rolo  |
|  | Demão(s) recomendada(s): | Aplicar 01 a 02 demãos<br>Espessura seca por demão de 20 a 25 microns  |
|  | Secagem (25°C)           | Ao Toque: 3-6 horas<br>Entre demãos: 10-12 horas<br>Final : 24 horas   |
|  | Instruções Gerais:       | Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto exclusivamente com aguarrás AG 10.00.100 ou querosene, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.<br>A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.  |
|  | Rendimento teórico:      | 40 a 50 m <sup>2</sup> /galão/demão  |
|  | Densidade:               | 0,980 + / - 0,020 g/cm <sup>3</sup>  |
|  | Normas de Segurança:     | Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.<br>Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.<br>Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.<br>Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <a href="http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq">http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq</a> . |