

ESMALTE ALTA TEMPERATURA**AL 15.01.007 (Alumínio 600°C) - AL 15.01.008 (Alumínio 400°C)****AL 15.01.010 (Alumínio 300°C) - AL 15.15....(Conf. Temperatura) - Preto**


Descrição:

Produto formulado a base de resinas siliconadas especiais em combinação com resinas acrílicas, pigmentos metálicos e outros adequados de alta qualidade, proporcionando ótima aderência às superfícies, fácil aplicação, rápida secagem, ótima flexibilidade e resistências as intempéries



Uso e Aplicações:

Recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, aplicado diretamente sobre superfícies metálicas submetidas a temperaturas de até 600°C.
Disponível nas cores ALUMINIO e PRETO devido a resistência dos pigmentos.
Outras cores sob consulta



Diluyente/Catálise:

Utilizar Thinner Acabamento TN 71.00.527 na proporção de 10 a 20%

Viscosidade à
25°C CF4:

13 a 17 seg.


Teor de Sólidos:

Por Peso: 33 +/- 2 %

Por volume: 25 +/- 2%

Formas de
Aplicação:

Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) /Pincel

Demão(s)
recomendada(s):

Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 10 a 20 minutos entre passadas.
Espessura seca por demão de 25 a 30 microns



Secagem (25°C)

Depois de 30 minutos da aplicação, a superfície pintada deverá ser submetida a estufa a 200°C, por 01 hora, para sua cura.



Instruções Gerais:

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajusta a viscosidade com o TN 71.00.527 de acordo com o equipamento de aplicação.

Rendimento
teórico:30 a 36 m²/galão/demão

Densidade:

0,975 +/- 0,020 g/cm³Normas de
Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.

