


ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL (BRASILINE) BT/SB/AC/SF/FO 17...(conforme cores e brilho)


Descrição:


Formulado a base de resinas alquídicas especiais combinadas com pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos de alta qualidade, solventes orgânicos, isentos de benzeno e cargas especiais, proporcionando excelente aderência as superfícies e boa resistências às intempéries


Uso e Aplicações:

Seu uso é recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, sobre superfícies de madeiras e metais ferrosos, manutenções industriais, implementos agrícolas e rodoviários, fabricas de carrocerias, industrias moveleiras, estruturas metálicas e maquinas em geral.


Diluyente/Catálise:

Utilizar Thinner Acabamento TN 71.00.527 ou TN 06.00.003 na proporção de 10 a 15%


Viscosidade à 25°C CF4:

70 a 120 seg.


Teor de Sólidos:

Por Peso: 45 +/- 2 %


Por volume: 35 +/- 2%


Formas de Aplicação:

Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) ou Airless, pincel ou rolo


Demão(s) recomendada(s):

Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 10 minutos entre passadas. Espessura seca por demão de 30 a 40 microns


Secagem (25°C)

Ao Toque: 30 minutos a 1 hora

Ao Manuseio: 04 a 06 horas

Final: 24 horas


Instruções Gerais:

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajustar a viscosidade com o TN 71.00.527 ou TN 06.00.003, de acordo com o equipamento de aplicação.


Rendimento teórico:

30 a 40 m² /galão/demão

Densidade:

0,980 +/- 0,020 g/cm³


Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.