

## **BOLETIM TÉCNICO**

### **ROBERMASSA SOLDA TRINCA**

<b>Descrição:</b>	Revestimento acrílico à base de água de ação impermeabilizante. Massa para aplicação a frio, ideal como adesivo que neutraliza trincos, emendas e fissuras, com característica elástica, flexível e resistente às intempéries.
<b>Uso e Aplicações:</b>	Recomendado para vedar e impermeabilizar emendas de telhas, calhas, rufos, superfícies de amianto, cerâmica, reservatório de água, baús, containers, entre outros.
<b>Código do Produto:</b>	MS 59.00.001.00
<b>Teor de Sólidos:</b>	Por Peso: 78 + / - 2%
<b>Diluição:</b>	Produto pronto para uso
<b>Massa Específica:</b>	1,375 + / - 0,030 g/cm <sup>3</sup>
<b>Método de Aplicação:</b>	Espátula
<b>Secagem:</b>	Relativa ao ambiente de trabalho, podendo variar de acordo com a temperatura ambiente.
<b>Instruções Gerais:</b>	Recomendamos que esse trabalho seja executado por profissionais habilitados, pois requer conhecimentos específicos.
<b>Preparação da Superfície:</b>	A superfície a ser pintada deverá estar sempre seca isenta de contaminantes como, poeira, graxa, óleo, etc. e perfeitamente regularizada com argamassa de cimento e areia, dando caimento mínimo de 2% para os coletores de água. Aguardar até a cura completa do cimento antes de aplicar o produto.
<b>Observações:</b>	O Rendimento de 30 a 60 metros lineares a uma espessura aproximada de 3mm é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície. Para garantir maior durabilidade, aguardar duas semanas para limpeza da superfície pintada. Podem ocorrer manchas após as primeiras chuvas, mas estas desaparecem quando a superfície for lavada sem comprometerem as propriedades finais produto. Aguardar no mínimo 28 dias antes de aplicar tintas e produtos auxiliares sobre reboco e concreto novo. Estocagem de 24 meses a temperatura ambiente.