




SELADOR PARA PLÁSTICO

SL 34.05.001: Incolor – SL 34.06.001: Cinza

| | | |
|---|--------------------------|--|
|  | Descrição: | Produto formulado a base de resinas acrílicas, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos proporcionando excelente aderência às superfícies, fácil aplicação e rápida secagem. |
|  | Uso e Aplicações: | Recomendado para promover a aderência de primers e tintas em peças plásticas de todo tipo de veículo |
|  | Diluyente/Catálise: | Produto pronto para uso. |
|  | Viscosidade a 25°C CF4: | 10 a 12 segundos |
|  | Formas de Aplicação: | Revolver convencional (bico 1.4): Pressão de 40 a 50 libras / Revolver HVLP: 2 bar/Airless |
|  | Demão(s) recomendada(s): | 1ª demão (pulverizada), 2ª demão para ajuste, se necessário, com intervalo entre passadas de 05 a 10 minutos a 25°C. Camada aplicada de 5 a 7 microns. |
|  | Secagem (25°C) | Ao Toque: 05 minutos Repintura: 10 a 15 minutos (aplicar o acabamento logo após esse tempo) |
|  | Instruções Gerais: | Limpar a superfície com solução desengraxante, eliminando pontos de gordura resultantes de silicones aplicados na peça e ou outras contaminações. Lavar com água e sabão antes da aplicação do produto. Não recomendado lixamento, que pode prejudicar aderência do acabamento. |
|  | Rendimento teórico: | 6,5m ² /litro/demão |
|  | Densidade: | 1,000 a 1,400 +/- 0,020 g/cm ³ |
|  | Normas de Segurança: | Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq . |