


Revisão: 01 – 07/02/2020

**SELADORA NITROCELULOSE
SL 09**


Descrição: Produto formulado a base de nitrocelulose combinada com resinas alquídicas e solventes aromáticos, acetatos e álcoois. Quando aplicado proporciona ótima aderência às superfícies, fácil aplicação, rápida secagem, ótimo lixamento e bom enchimento dos poros da madeira.



Uso e Aplicações: Recomendado como fundo preparador de superfícies para madeiras em geral e indústrias moveleiras.



Diluyente/Catálise: Utilizar Thinner TN 71.00.628 ou TN 06.00.000, na proporção de 40 a 80%.




Viscosidade à 25°C CF4: 80 a 100seg.

Teor de Sólidos: Por Peso: 22 a 30%



Formas de Aplicação: Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) /Airless.



Demão(s) recomendada(s): Aplicar 01 a 03 demãos.
Espessura seca por demão de 25 - 30 microns



Secagem (25°C)
Ao Toque: 10 a 20 minutos
Lixamento: 01 - 03 horas com lixa 320-400
Ao Manuseio: 01 a 02 horas
Final: 24 horas



Instruções Gerais: Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, entre outros. Ajusta a viscosidade com o TN 71.00.628 ou TN 06.00.000 de acordo com o equipamento de aplicação.



Rendimento teórico: 25 a 30 m² /galão/demão

Densidade: 0,980 + / - 0,020 g/cm³



Normas de Segurança: Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.