

VERNIZ MARÍTIMO**VM 09... (marítimos brilhante, fosco, acetinado e cores)**

Descrição:

Formulado a base de resina alquídica pu monocomponente, combinadas com solvente alifático e aditivos especiais, proporcionando excelente aderência as superfícies e boa resistência às intempéries.




Uso e Aplicações:

Recomendados como Verniz Acabamento transparente Brilhante, Fosco, Acetinado e Tingidos para uso interno e externo, secagem rápida, ótima flexibilidade e excelente resistência ao intemperismo, possui filtro solar. Pintar os 6 lados da madeira.

Indicado para portas, janelas, lambris, madeiras decorativas em geral, móveis para jardim e casas pré-fabricadas de madeira.

Produtos não recomendados para aplicações em pisos de madeira.




Diluyente/Catálise:

Trincha e Rolo: Diluir com Aguarrás de 5 - 10%
Pistola: Diluir com Aguarrás de 10 - 20%



Formas de Aplicação:

Trinchas ou pincéis de cerdas longas e macias e rolo.
Revolver (Pressão de 35 a 40 libras)



Demão(s) recomendada(s):

Aplicar 03 demãos (75 micrometros), com intervalo de 12 horas entre passadas.



Secagem (25°C)

Entre demãos: 12 horas
Final: 24 horas



Instruções Gerais:

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, entre outros. Ajustar a viscosidade com o solvente recomendado acima, de acordo com o equipamento de aplicação.

Não indicamos a aplicação de seladoras como base preparadora para áreas externas.

Aplicar a primeira demão com pincel para melhor aderência.

Efetuar o lixamento da primeira demão para melhor acabamento.



Rendimento teórico:

Rendimento Acabado (*)
Mínimo 3,8 m² / 900 ml / Acabado
Mínimo 15 m² / 3,6 L / Acabado

Variável conforme técnica de aplicação, absorção da madeira, espessura da camada aplicada, diluição e tipo de ferramentas para aplicação.

(*) Rendimento referente a aplicação de 3 demãos.

Revisão: 01 – 20/05/2022

Normas de
Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.

Preparação e Aplicação: Toda madeira deve estar seca com umidade inferior à 20%, limpa, isenta de partes soltas, óleos, ceras e mofos.

Não pintar em dias chuvosos com temperaturas abaixo de 10° C e umidade do ar acima de 80% podendo alterar a secagem e cura do produto aplicado.

Madeiras Novas: Promover lixamento no sentido dos veios da madeira com lixa grana 220-280, remova toda a poeira do lixamento e aplique 3 demãos bem distribuídas obedecendo os intervalos de secagem entre demãos, sugerimos lixar a primeira demão com lixa grana 320 para um melhor acabamento e aderência.

Aplique o produto revestindo todas as faces da madeira, obtendo uma película protetora para maior durabilidade, com espessura igual ou superior a 75 micrômetros, equivalente a 3 demãos de aplicação do produto.

Madeiras Revestidas com Verniz Marítimo Brasilux: Efetuar o lixamento com lixa grana 320, remova toda a poeira do lixamento e aplique 1 ou 2 demãos obedecendo os intervalos de secagem entre demãos.

Madeiras revestidas com outros produtos: Remover por completo através de raspagem e lixamento e repetir o processo de aplicação em *Madeiras Novas*.

Atende Norma - ABNT NBR 11702 - Tipo 4.3.1.7 / Tipo 4.3.1.8 / Tipo 4.3.1.9

Produto em conformidade com a Norma NBR 16211.

Observações:

- Em madeiras resinosas podem ocorrer retardo na secagem ou manchas, podendo afetar a durabilidade do acabamento. Consequentemente será necessário fazer manutenção preventiva em menor tempo.
- Madeiras com fissuras, trincas e com exposição a maresia, também podem comprometer a durabilidade do produto.
- Recomendamos que a madeira tenha os cantos levemente arredondados, evitando cantos vivos, pois o verniz se desgasta com maior facilidade.