

Revisão: 01 – 18/04/2024

POWER PISO VERNIZ
KT 15.00.653-26 – Brilhante

Formulado a base de resinas poliésteres, hidrocarbonetos aromáticos, e acetatos e aditivos a base de grafeno e aditivos especiais, combinados com pré polímeros de diisocianatos alifáticos, fornecido em 02 (dois) componente. Apresenta alta adesão, alta resistência física e química, brilho molhado, com boa solidez a luz e ao intemperismo natural

Composição do KIT : **POWER PISO VERNIZ PW 15.00.653 2,4 litros**
CATALISADOR PU CT 29.50.100 1,2 litros.


Recomendado como verniz de alto brilho para aplicações de alta resistência química e física para ambientes internos e externos em pisos de alvenaria, concreto, pedras naturais, madeira, superfícies metálicas ferrosas, P.V.C., sendo aplicado como acabamento deixando o substrato aparente natural e impermeabilizado. Recomendamos aplicar sobre o Clear Epoxi Incolor KT 0300000.



Descrição:




Uso e Aplicações:



Diluinte/Catálise:

Catalisado na proporção por volume de 2 partes em volume de verniz PW 15.00.653 com 1 parte do catalisador PU CT 29.50.100 (2x1)

Pronto para uso, mas se necessário utilizar TN 06.00.222 ou TN 06.00.107 na proporção de 5 a 15%

Viscosidade à
25°C CF4:

20-30 seg.

Formas de
Aplicação:

Rolo de epóxi, Trincha, Pistola convencional e Air less

Demão(s)
recomendada(s):

2 demãos, desconsiderando imperfeições do substrato. 30-40 microns
Intervalo entre demão 12-24 horas. Após esse período efetuar o lixamento

Rendimento teórico 35- 46 m² /galão /demão

Secagem (25°C)

Ao Toque: 02 a 03 hs
Ao Manuseio: 06 a 08 Horas
Final: 07 dias



Instruções Gerais:

Adicionar o componente “B” CT 29.50.100 sobre o componente “A” PW 1500653 na relação de mistura em volume (2x1), em constante agitação. Pronto para uso mas se necessário ajustar com TN 06.00.222 ou TN 06.00.107 para aplicação.

Não preparar quantidades superiores as necessárias para 03 horas de trabalho.
Armazenamento de até 24 meses.



Densidade

1,000 +/- 0,030 g/cm³Normas de
Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.

