


Revisão: 02 – 20/03/2024

ESMALTE POLIURETANO AROMÁTICO**FO / SF / AC / SB / BT 25...****Descrição:**

Formulado a base de resina poliuretana aromática em combinação com resinas alquídicas hidroxiladas especiais e pigmentos de alta qualidade, proporcionando à superfície, acabamento de alta resistência química, excelente brilho, dureza e flexibilidade. Indicado para cores escuras pois tem tendência ao amarelamento por se tratar de sistema aromático.


**Uso e Aplicações:**

Recomendado para aplicações sobre superfícies de metais ferrosos e madeiras, em indústrias moveleiras, manutenções industriais em geral, máquinas e equipamentos, entre outras.

**Diluyente/Catálise:**

Diluyente para PU TN 06.00.032 ou TN 06.00.107 na proporção de 10 a 15%

Catálise na proporção de 2x1 com CT 28.50.003

**Viscosidade a 25°C CF4:**

100 a 120 segundos


Teor de Sólidos:

Por Peso: 56 + ou - 2%

Por volume: 46 + ou - 2 %.

**Formas de Aplicação:**

Revolver convencional (bico 1.4): Pressão de 40 a 50 libras /Airless

**Demão(s) recomendada(s):**

Aplicar 1 a 2 demãos de Esmalte PU após aplicações do Primer PU. Espessura seca de 35 a 40 microns por demão

**Secagem (25°C)**

Ao Toque: 40 minutos a 1 hora

Ao Manuseio: 03 a 04 horas

Final: 24 horas

**Instruções Gerais:**

Catalisar o produto na proporção de 2 partes de tinta e 1 parte de catalisador que deverá ser bem homogeneizada antes da aplicação. A superfície precisará estar seca e isenta de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros.

**Rendimento teórico:**

30 a 35 m² /galão/demão

Densidade:

1,050 +/- 0,020 g/cm³

**Normas de Segurança:**

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.