

## BASE POLIÉSTER BRASIMIX AUTOMOTIVO BM 00...(conforme cores)




Descrição: Resina poliéster, pigmentos, solventes e aditivos.




Uso e Aplicações:

Pigmento exclusivo do BRASIMIX AUTOMOTIVO, para fórmula de tintas poliésteres no sistema tinta com tinta, dispensando uso de resinas. Indicado para pintura geral e parcial de veículos nacionais e importados, como também chapas metálicas em geral, de fácil aplicação e manuseio.



Diluyente/Catálise:

TN 06.00.107 – Diluente PU/POLIESTER<sup>(\*)</sup>  
 TN 06.00.050 – Diluente PU/POLIESTER RÀPIDO<sup>(\*)</sup>  
<sup>(\*)</sup>Volume de solvente adicionado conforme fórmulas do BRASIMIX AUTOMOTIVO.



Viscosidade à 25°C CF4:

60 a 120seg., variando de acordo com a cor


Teor de Sólidos:

Por Peso: 20 a 47%, variando de acordo com a cor



Formas de Aplicação:

Revolver pressão de 40 a 50 lb./pol<sup>2</sup>



Demão(s) recomendada(s):

Depois de formulada a tinta no BRASIMIX AUTOMOTIVO, aplicar 03 a 04 demãos com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.



Secagem (25°C)

Toque: 5 a 10 minutos  
 Aplicação de Verniz PU: 10 a 15 minutos  
 Aplicações sem Verniz: catalisar com CT 29.50.004 na proporção de 10x1<sup>(\*)</sup>  
<sup>(\*)</sup>Tempo de secagem aumenta em razão da reação química com o catalisador




Instruções Gerais:

Homogeneizar o produto antes da aplicação (recomendável homogeneizador mecânico para melhor resultado) que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Seguir atentamente a pesagem indicada na fórmula do sistema BRASIMIX.



Observações:

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto.  
 Verificar a tonalidade antes da aplicação final.



Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.  
 Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.  
 Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.