

BOLETIM TÉCNICO

ALCATRÃO EPOXI MARRON - NORMA 1265

Descrição:	Produto formulado a base de alcatrão de hulha-epóxi, de alta espessura, curado com poliamida, fornecido em dois componentes, um com Alcatrão de Hulha (Componente A) e outro Catalisador Epóxi (Componente B).		
Uso e aplicações:	Seu uso é recomendado para acabamentos que necessitam de alta resistência contra corrosão e abrasividade como plataformas marítimas, peças de hidroelétricas, tanques e instalações de tratamento de água e esgoto, tanques de água, tubulações, dutos e tubulações que são enterradas ou submarinas, rebocadores e embarcações de extração de areia, entre outras.		
Código do produto:	HD 86.10087 (Marron)	Catalisador :	ED 6300095
Catálise:	1 x 1 em volume		
Teor de Sólidos:	Por peso: 80+/- 2%	Por volume:	70+/- 2%
Viscosidade KU:	110 a 120 KU		
Diluição:	Não é necessário	DILUIÇÃO MÁXIMA 10% com TN 0600879	
Método de aplicação:	Air Less, rolo, trincha		
Espessura recomendada:	125-150 micrometros com aplicação em demão única		
Rendimento Teórico:	4,5 m ² /L/demão espessura de 125-150 micrometros		
Secagem:	Ao toque:	10 a 15 minutos	
	Ao Manuseio:	02 a 03 Horas	
	Final	7 dias	
Peso específico:	1,300 +/- 0,020 g/cm ³		
Pot Life a 25°C:	03 a 04 horas. Quanto maior a temperatura menor é o tempo de vida da mistura		
Secagem Final:	24 horas	Cura total: 5-7 dias	
Instruções Gerais :	Homogeneizar bem os produtos antes da mistura		
	Misturar com agitação mecânica constante até perfeita homogeneização, , se necessário diluir o produto com redutor para Alcatrão Epóxi TD 0600879 em até 5% conforme equipamento de aplicação.		
Preparação da Superfície:	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.		
Estocagem:	A temperatura ambiente, 12 meses.		
Observações:	O Rendimento é teórico para uma espessura seca de 150 microns, não considerando perdas decorrentes do tipo de superfície e do método de aplicação.		
Normas de Segurança:	Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara		



protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.