













## ALUMINIO ALTA TEMPERATURA 150°C

### BT 01.01.005

	Descrição:	Produto formulado a base de resina acrílica em combinação com pigmentos metálicos, pigmentos e aditivos alta qualidade, proporcionando uma ótima aderência às superfícies, fácil aplicação, rápida secagem, ótima flexibilidade e resistências as intempéries
	Uso e Aplicações:	Seu uso é recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, sobre superfícies metálicas submetidas a temperaturas de até 150°C.
	Diluyente/Diluição :	Utilizar Thinner Acabamento TN 71.00.527 ou TN 0600003 Para aplicação a revolver: 10 a 20% Para aplicação a pincel: 05 a 10%
	Viscosidade à 25°C CF4:	40 a 60 seg.
	Teor de Sólidos:	Por Peso: 50 +/- 2 %                      Por volume: 42 +/- 2%
	Formas de Aplicação:	Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) /Pincel (trincha)
	Demão(s) recomendada(s):	Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 30 minutos entre passadas. Espessura seca por demão de 25 a 35 microns
	Secagem (25°C)	Ao Toque: 10 a 20 minutos Ao Manuseio: 04 horas Final: 24 horas
	Instruções Gerais:	Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajusta a viscosidade com o TN 71.00.527 ou TN 0600003de acordo com o equipamento de aplicação.
	Rendimento teórico:	40 a 50 m <sup>2</sup> /galão/demão
	Densidade:	0,980 + / - 0,020 g/cm <sup>3</sup>
	Normas de Segurança:	Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <a href="http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq">http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq</a> .