

BOLETIM TÉCNICO

PRIMER ÉSTER DE EPOXI VERMELHO ÓXIDO

Descrição:	Produto formulado a base de resinas alquídicas e éster de epoxi especiais em combinação com pigmentos orgânicos, inorgânicos, cargas anticorrosivas de alta qualidade e solventes aromáticos e alifáticos, isento de benzeno, proporcionando ótima aderência às superfícies, rápida secagem, fácil aplicação, ótima adesão e resistências as intempéries.	
Uso e Aplicações:	Seu uso é indicado para aplicações de fins anticorrosivos em superfície ferrosas, sujeitas a orlas marítimas e intemperismo.	
Código do Produto:	PR 15.23.145	
Tipo de Veículo:	Éster de Epoxi Modificado	
Teor de Sólidos:	Por Peso: 65-70 %	Por volume: 47-50%
Diluyente:	TN 71.00.527	
Viscosidade à 25°C CF4:	70 à 90 seg.	
Método de Aplicação:	Revolver/Airless	
N.º Demão Recomendadas:	01 à 02 Demãos	
Espessura Seca por Demão:	35 a 40 Micrômetros	
Rendimento Teórico :	35 à 40 m ² / Galão / Demão	
Secagem:	Ao Toque:	01 – 02 horas
	Ao Manuseio:	05 - 06 horas
	Final:	24 Horas
Intervalos entre Demão:	Mínimo: 24 horas	Máximo:72 horas
Massa Especifica:	1,350 +/- 0,050 g/cm ³	
Instruções Gerais:	Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com redutor TN 71.00.527, ajustando a viscosidade em função do equipamento de aplicação.	
Preparação da Superfície :	A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes , como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.	
Estocagem :	A temperatura ambiente, 24 Meses.	
Observações :	O Rendimento é teórico para uma espessura de 40 a 50 micrômetros, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação	
Normas de Segurança:	Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.	

**Converted by First
PDF.**

The trial version can
process only 300
paragraphs.

[Click to get the
license for First PDF.](#)

[Want to adjust a
result of PDF to](#)

[Word conversion?](#)

[See our tips ...](#)